

## SCHEDA TECNICA

<b>ARENA - effetto sabbaiato metallico</b>		<b>5683...</b>	
<b>FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO SABBAIATO METALLICO</b>			
<b>INTERNO</b>		<b>SUPERFICI IN MURATURA</b>	
<b>CARTONGESSO</b>			
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Finitura monomano ad effetto sabbaiato metallico, caratterizzata dalla presenza di speciali pigmenti che creano particolari effetti di luce con riflessi lucido-opachi. Facile da applicare, decora e personalizza ogni ambiente per creare finiture estetiche di pregio, in abitazioni private, negozi, uffici etc.		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>	<b>A base di legante acrilico in emulsione acquosa e pigmenti pregiati.</b>		
	<b>Peso specifico</b>	1,20 – 1,26 kg/L 20° C	
	<b>Viscosità</b>	25000 ± 5500 cps	
	<b>Resa pratica</b>	5-6 m <sup>2</sup> /L per mano la resa è indicativa e variabile, in funzione dell'effetto desiderato	
	<b>Aspetto del film</b>	Satinato metallico sabbaiato	
<b>GAMMA COLORI</b>	<b>Argento, Oro, tintometro Rovermix 2.</b>		
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>	<b>Diluente</b>
	Pennello piatto, spalter, spatola flessibile in plastica, spazzola rigida	Pronto all'uso.	
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<b>SUPERFICI IN MURATURA</b> Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito esente da tracce di sporco, grasso, muffa e da macchie di umidità. Applicare una / due mani di ROVERQUARZO FINO. Dopo completo essiccamento, applicare una mano di ARENA con la tecnica desiderata: <u>effetto nuvola</u> : applicare il prodotto a pennello incrociando continuamente il senso di stesura. Distribuire ulteriormente il prodotto, con una spatola flessibile di plastica. <u>effetto tessuto</u> : applicare il prodotto a pennello distribuendolo uniformemente. Prima dell'essiccamento, ripassare la superficie con una spazzola rigida, avendo cura di mantenere lo stesso senso di orientazione (es. verticale).		
<b>ESSICCAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 2-3 ore. Sovrapplicazione / completa 14-24 ore.		
<b>AVVERTENZE</b>	Mescolare con cura prima dell'uso. Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.		

CQ Rev 0 - giugno 2014

**Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA**

**Boero Bartolomeo s.p.a.**

I - 16121 GENOVA - Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305.