



SCHEDA TECNICA

ROVERZINC		Serie 5691			
SMALTO ANCORANTE SINTETICO PER SUPERFICI DIFFICILI					
ESTERNO		INTERNO		SUPERFICI ZINCATE	
OTTIMA AZIONE PROTETTIVA		ELEVATA ADESIONE			
BUONA COPERTURA		BUONA PENNELLABILITA'		AMBIENTI INDUSTRIALI	
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Smalto ad elevatissima aderenza con proprietà anticorrosive, idoneo per la decorazione e la protezione di superfici metalliche difficili, come lamiere e tubi zincati, alluminio, parti in rame, pvc e leghe metalliche in genere. Direttamente sulla superficie, ha una duplice funzione sia di primer che finitura assicurando una grande resistenza sia in atmosfera marina che industriale. Ottima dilatazione e copertura.				
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - Schede tecniche"	Prodotto a base di resine acriliche e pigmenti anticorrosivi.				
	Peso specifico	1,20-1,26 kg/L a 20° C secondo le tinte			
	Viscosità	DIN 4 a 20° C = 200"			
	Resa pratica	9 - 11 m ² /L per mano di prodotto			
	Aspetto del film	Satinato			
GAMMA COLORI	Bianco 101 e Tinte di Cartella.				
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente		
	Pennello - Rullo	Pronto all'uso	Dil. sint. 5690.033		
SISTEMA APPLICATIVO	SUPPORTI FERROSI E METALLICI Asportare eventuale ruggine e pitture non aderenti (supporti già verniciati). Carteggiare, spolverare e sgrassare. Applicare almeno 2 mani di ROVERZINC.				
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 2-3 ore. La seconda mano dopo 24 ore.				
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. Applicare in ambienti ben areati. Per evitare problematiche dovute ad incompatibilità, non sovrapplicare con altri smalti e pitture differenti da ROVERZINC.				

CQ Rev 0 - aprile 2017

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA

Boero Bartolomeo s.p.a.

I - 16121 GENOVA - Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305.