

SCHEDA TECNICA

SUPERBA <i>extra</i>		5610.101	
PITTURA OPACA DI FONDO			
ESTERNO		INTERNO	
LEGNO			
<i>ALTA COPERTURA</i>		<i>OTTIMO POTERE RIEMPITIVO</i>	
<i>EFFETTO VELLUTATO</i>		<i>RESA ELEVATA</i>	
<i>OTTIMA APPLICABILITA' E CARTEGGIABILITA'</i>			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	E' una pittura sintetica che possiede un ottimo potere riempitivo con caratteristiche di ottima applicabilità e carteggiabilità. Indicata come mano intermedia prima dello smalto di cui ne esalta le caratteristiche di brillantezza e resistenza. Può essere applicata anche come mano a finire, ottenendo un effetto estetico vellutato.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	Prodotto a base di resine alchidiche, pigmenti e cariche selezionate.		
	Peso specifico	1,67-1,70 kg/L a 20°C	
	Viscosità	Brookfield a 20°C = 6000 – 8000 cP.	
	Resa pratica	8 – 10 m ² /L per mano di prodotto	
Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – Schede tecniche"	Aspetto del film	Opaco	
GAMMA COLORI	Bianco 101		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello Rullo da smalti	Massimo 5	Dil. sint. 5690.033
SISTEMA APPLICATIVO	LEGNO Carteggiare accuratamente il supporto. Se il manufatto è vecchio e già verniciato, eliminare i vecchi residui di pitture non aderenti e carteggiare. Spolverare bene il supporto. Applicare 2 mani di SUPERBA <i>extra</i> .		
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. :Fuori polvere 30 minuti. Asciutto in 1 – 2 ore. La seconda mano dopo 24 ore.		
AVVERTENZE	Non applicare su supporti umidi. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. Applicare in ambienti ben areati.		

CQ Rev 3 - gennaio 2012

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA

Boero Bartolomeo s.p.a.

I – 16121 GENOVA – Tel.+39 01055001 Fax +39 0105500305.