

## SCHEDA TECNICA

<b>PRIMER-RO</b>		<b>5513.101</b>	
<b>FONDO DI PREPARAZIONE PER SMALTI ALL'ACQUA</b>			
<b>INTERNO</b>		<b>ESTERNO</b>	
<b>LEGNO</b>			
<i><b>OTTIMO RIEMPIMENTO</b></i>		<i><b>ALTA COPERTURA</b></i>	
<i><b>INODORE</b></i>		<i><b>RESA ELEVATA</b></i>	
<i><b>IDEALE PER AMBIENTI CHIUSI</b></i>			
<i><b>RAPIDA ESSICCAZIONE</b></i>			
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Fondo riempitivo di preparazione all'acqua per legno, ottimo sia per l'applicazione professionale sia per il "fai da te". E' inodore, di rapida essiccazione, ideale per l'applicazione in ambienti chiusi. Uniforma gli assorbimenti, facilita l' applicazione degli smalti di finitura all'acqua, migliorandone la resa e l'aspetto finale.		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>	<b>Prodotto a base di resina acrilica ad acqua, pigmenti e cariche di qualità superiore.</b>		
	<b>Peso specifico</b>	1,39 - 1,42 kg/L a 20° C	
	<b>Viscosità</b>	Brookfield a 20° C = 1200 – 1500 cP.	
	<b>Resa pratica</b>	8-10 m <sup>2</sup> /L per mano di prodotto	
	<b>Aspetto del film</b>	Opaco	
Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – Schede tecniche"			
<b>GAMMA COLORI</b>	<b>Bianco 101.</b>		
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>	<b>Diluyente</b>
	Pennello Rullo da smalti	10	Acqua potabile
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<b>SUPPORTI IN LEGNO</b> Carteggiare il supporto eliminando eventuali residui di vecchie pitture non aderenti e sfarinanti. Le imperfezioni e spaccature , dovranno essere eliminate con STUCCO IN PASTA. Applicare 1-2 mani di PRIMER-RO. Abrasivare leggermente ed applicare due mani di smalto ad acqua ( Lux-ro - Silky-ro)		
<b>ESSICCAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 4 ore. La seconda mano dopo 8 ore.		
<b>AVVERTENZE</b>	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. Non applicare su superfici metalliche e ferrose mai pitturate. Non sovrapplicare con smalti a solvente		

CQ Rev 5 - luglio 2015

**Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"**

**Boero Bartolomeo s.p.a.**

I - 16121 GENOVA - Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305.