



## SCHEDA TECNICA

<b>ROVERFLEX</b>		<b>5677.066</b>	
<b>FISSATIVO CONSOLIDANTE SINTETICO</b>			
<b>ESTERNO</b>		<b>SUPERFICI IN MURATURA</b>	
<i><b>FORTE POTERE PENETRANTE</b></i>		<i><b>OTTIMO POTERE CONSOLIDANTE</b></i>	
<i><b>NOTEVOLE ADESIONE</b></i>		<i><b>RIDUCE L'ASSORBIMENTO</b></i>	
<i><b>FACILE APPLICAZIONE</b></i>			
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	E' un prodotto a base di speciali resine acriliche, sciolte in solvente, per il consolidamento di superfici sfarinanti, friabili e porose. Riduce l'assorbimento delle superfici su cui viene applicato ed aumenta l'adesione delle finiture a base di emulsioni.		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>  Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - Schede tecniche"	<b>Prodotto a base di copolimeri stirolo-acrilici sciolti in solvente</b>		
	<b>Peso specifico</b>	0,82-0,85 kg/L a 20° C	
	<b>Viscosità</b>	DIN 4 a 20° C = 14" - 18"	
	<b>Resa pratica</b>	5 - 8 m <sup>2</sup> /L secondo l'assorbimento del supporto	
	<b>Aspetto del film</b>	Trasparente	
<b>GAMMA COLORI</b>	<b>Incolore 066</b>		
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>	<b>Diluente</b>
	Pennello	Pronto all'uso	Dil. sint. 5690.033
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<b>SUPERFICI IN MURATURA</b>  Pulire accuratamente la superficie da trattare eliminando eventuali residui di vecchie verniciature e parti non perfettamente aderenti.		
<b>ESSICCAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 1 - 2 ore. La seconda mano dopo 12 ore		
<b>AVVERTENZE</b>	Non applicare su supporti umidi. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. Regolare l'applicazione in modo da evitare la formazione di pellicola superficiale (effetto traslucido), che può compromettere l'adesione degli strati successivi.		

CQ Rev 5 - novembre 2015

**Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA**

**Boero Bartolomeo s.p.a.**

I - 16121 GENOVA - Tel.+39 01055001 Fax +39 0105500305.