



SCHEDA TECNICA

ROVERQUARZO FINO		5626.101	
RIVESTIMENTO PLASTICO ANTIALGA			
ESTERNO SUPERFICI IN MURATURA			
ALTA COPERTURA		ALTAMENTE RIEMPITIVO	
RESISTENTE AL LAVAGGIO		OTTIMA PENNELLABILITA'	
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	E' un rivestimento plastico fino antialga a base di resine sintetiche in dispersione acquose di ottima qualità e farine di quarzo. Si possono ottenere sia effetti lisci che bucciati variando la diluizione del prodotto ed il tipo di applicazione. Conforme secondo norma EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe), grazie a principi che proteggono il film dall'aggressione di muffe, muschio, etc		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	Prodotto a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa.		
	Peso specifico	1,70 - 1,75 kg/L a 20° C	
	Viscosità	Brookfield a 20° C = 25000 – 30000 cP.	
	Resa pratica	5 – 6 m ² /L per mano di prodotto (effetto liscio) 2,5 – 3,5 m ² /L per mano di prodotto (effetto bucciato)	
	Aspetto del film	Opaco	
GAMMA COLORI	Bianco 101		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello	25-30 (1 ^a mano) 15-20 (2 ^a mano)	Acqua
	Rullo	15 (liscio); 5-7 (bucciato)	Acqua
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA Eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare. Fissare con ROVERFLEX o MUROPONTO EXTRA. Su superfici rappezzate o con granulometrie differenti, applicare 1-2 mani di FONDO MASCHERANTE ACRILICO. Applicare 2 mani di ROVERQUARZO FINO, sui sopporti preparati con descritto sopra.		
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 1 ora. La seconda mano dopo 6 ore.		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. Basse temperature e alta % di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.		

CQ Rev 7 - aprile 2015

[Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA](#)

Boero Bartolomeo s.p.a.

I - 16121 GENOVA - Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305.