

SCHEDA TECNICA

ULTRAQUARZ		5614.101	
RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO ANTIALGA			
ESTERNO		SUPERFICI IN MURATURA	
BUONA COPERTURA		RIEMPITIVO	
OTTIMA RESISTENZA ALL'ESTERNO		FACILE APPLICAZIONE	
RESA ELEVATA			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	E' un rivestimento plastico, con buon potere riempitivo, a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti altamente resistenti e cariche selezionate che aiutano a mascherare piccoli difetti del supporto. Additivi speciali, proteggono il film dall'aggressione di muffe, alghe, etc : prodotto conforme secondo norma EN 15457(resistenza alla crescita dei funghi) EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe).		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE Per le norme di riferimento consultare la "Legenda –	Prodotto a base di copolimeri acrilici in dispersione e farine di quarzo.		
	Peso specifico	1,60 -1,66 kg/L a 20° C	
	Viscosità	Brookfield a 20° C = 40000 – 50000 cP.	
	Resa pratica	6 – 8 m ² /L per mano di prodotto	
	Aspetto del film	Opaco	
GAMMA COLORI	Bianco 101; prodotto a tintometro Rovermix 2		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	Attrezzatura	% diluizione in volume*	Diluente
	Pennello	20 (1 ^a mano) max 15 (2 ^a mano) max	Acqua
	Rullo	10-15	Acqua
<i>*Le tinte derivate dalla base C necessitano diluizioni inferiori: massimo 10% in volume.</i>			
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA Eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare. Fissare con ROVERFLEX o MUROPONTO EXTRA. Su superfici rappazzate o con granulometrie differenti , applicare 1-2 mani di FONDO MASCHERANTE ACRILICO. Applicare 2 mani di ULTRAQUARZ.		
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : asciutto al tatto in 2-3 ore La seconda mano dopo 6 – 7 ore		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.		

CQ Rev 1 - marzo 2014

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA

Boero Bartolomeo s.p.a.

I – 16121 GENOVA – Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305.