

SCHEDA TECNICA



TUTTOLEGNO CERATO A SOLVENTE		5565.
TRASPARENTE CERATO A FINITURA SATINATA		
ESTERNO	INTERNO	LEGNO
FORTE PENETRAZIONE IDROREPELENTE NON SFOGLIA	OTTIMA RESISTENZA EVIDENZIA LE VENATURE	AGLI AGENTI ATMOSFERICI
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	E' un prodotto per la protezione di ogni tipo di legno nuovo o sverniciato. Protegge, colora e risana il supporto rendendo il legno idrorepellente senza diminuire la naturale traspirazione. Evidenzia le venature senza alterarle e conferisce al legno un aspetto satinato, ceroso, morbido e naturale.	
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - Schede tecniche"	Prodotto a base di resine alchidiche modificate.	
	Peso specifico	0,87-0,89 kg/L a 20°C
	Viscosità	DIN 4 a 20°C = 18"-23"
	Resa pratica	10-16 m ² /L per mano di prodotto
	Aspetto del film	Satinato
GAMMA COLORI	Incolore 035; prodotto a tintometro Rovermix 2	
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	Attrezzatura	% diluizione
	Pennello	Pronto all'uso
SISTEMA APPLICATIVO	Legno nuovo o sverniciato	
	Interno Carteggiare e spolverare accuratamente. Applicare 1 mano di TUTTOLEGNO IMPREGNANTE 5568. Applicare 1 o 2 mani di TUTTOLEGNO CERATO intervallate da una leggera carteggiatura.	Esterno Carteggiare e spolverare accuratamente. Applicare 1 mano di TUTTOLEGNO IMPREGNANTE 5568 colorato. Applicare 1 o 2 mani di TUTTOLEGNO CERATO intervallate da una leggera carteggiatura.
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : Fuori polvere in 2 ore. Asciutto in 6 ore. La seconda mano dopo 24 ore.	
AVVERTENZE	Per l'esterno si consigliano sempre tinte colorate, perché il pigmento conferisce una maggiore protezione al legno dai raggi UV. I toni cromatici di questa collezione sono influenzati dal colore del legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. Applicare in ambienti ben areati.	

CQ Rev 4 – aprile 2015

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA